



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| PG-1.12.1 Rev 03 Fecha 13/05/2016 | INFORME DE RESULTADOS | | |
| REFERENCIA Nº LSL-200005 | REVISION Nº 00 | SALIDA Nº: 15806 FECHA SALIDA: 24/03/2020 | HOJA Nº: 1 DE 2 N/EXP: 245 / 1 |

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: **LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.**

LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).

FECHA ENTRADA: 19/02/2020 ALB. Nº: 2710(5/16) FECHA INICIO: 02/03/2020 FECHA FINAL: 23/03/2020

REALIZACION DEL MUESTREO: ENTREGADA EN LABORATORIO

DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: **GRAN FORMATO 9.**

USO PREVISTO: **MARCADO CE.**

LOCALIZACION: **ENTREGADA EN LABORATORIO**

PROCEDENCIA: **FABRICA FORTUNA.**

ENSAYOS SOLICITADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

PIEZA DE ARCILLA COCIDA/315*190*83-(T1)-(R2)/TIPO e/P-D1/R 5,0-(II)/UNE-EN-771-3.

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| PG-1.12.1 Rev 02 Fecha 20/05/2015 | INFORME DE RESULTADOS | | |
| REFERENCIA Nº LSL-200005 | REVISION Nº 00 | SALIDA Nº: 15806 FECHA SALIDA: 24/03/2020 | HOJA Nº: 2 DE 2 N/EXP: 245 / 1 |

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO: | PIEZA DE ARCILLA COCIDA/315*190*83-(T1)-(R2)/TIPO e/P-D1/R 5,0-(II) UNE-EN-771-3 |
| Nº DE PROBETAS ENSAYADAS: | 6 |
| METODO DE ACONDICIONAMIENTO: | SECADO AL AIRE |
| METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES: | REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS |

RESULTADOS DEL ENSAYO

| PROBETA Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VALOR MEDIO |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| SECCION BRUTA MEDIA (mm ²) | 26240 | 25677 | 26158 | 25677 | 26240 | 26158 | 26025 |
| CARGA (Kg) | 13290 | 14950 | 15330 | 12040 | 14120 | 13880 | 13935 |
| CARGA (N) | 130322 | 146600 | 150326 | 118064 | 138461 | 136107 | 136647 |
| RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm ²) | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
| COEFICIENTE DE VARIACION (%) | 8,4 | | | | | | |
| RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm ²) | 5,3 | | | | | | |
| FACTOR DE FORMA d | 1,35 | | | | | | |
| RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm ²) | 7,1 | | | | | | |

Fdo: Francisco Martínez Rubira
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez
Director del Laboratorio

OBSERVACIONES:

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.