



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| PG-1.12.1 Rev 03 Fecha 13/05/2016 | INFORME DE RESULTADOS | | |
| REFERENCIA Nº LSL-200007 | REVISION Nº 00 | SALIDA Nº: 15810 FECHA SALIDA: 01/04/2020 | HOJA Nº: 1 DE 2 N/EXP: 245 / 1 |

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: **LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.**

LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).

FECHA ENTRADA: 19/02/2020 ALB. Nº: 2710(7/16) FECHA INICIO: 11/03/2020 FECHA FINAL: 30/03/2020

REALIZACION DEL MUESTREO: ENTREGADA EN LABORATORIO

DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: **BLOQUE DE 20.**

USO PREVISTO: MARCADO CE.

LOCALIZACION: ENTREGADA EN LABORATORIO

PROCEDENCIA: FABRICA FORTUNA.

ENSAYOS SOLICITADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

PIEZA DE ARCILLA COCIDA/320*185*195-(T1)-(R2)/TIPO f/P-D1/R 2,8-(II). UNE-EN-771-3.



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|---|
| PG-1.12.1 Rev 02 Fecha 20/05/2015 | INFORME DE RESULTADOS | | |
| REFERENCIA Nº LSL-200007 | REVISION Nº 00 | SALIDA Nº: 15810 FECHA SALIDA: 01/04/2020 | HOJA Nº: 2 DE 2 N/EXP: 245 / 1 |

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

| | |
|---------------------------------------|--|
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO: | PIEZA DE ARCILLA COCIDA/320*185*195-(T1)-(R2)/TIPO f/P-D1/R 2,8-(II) UNE-EN-771-3 |
| Nº DE PROBETAS ENSAYADAS: | 6 |
| METODO DE ACONDICIONAMIENTO: | SECADO AL AIRE |
| METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES: | REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS |

RESULTADOS DEL ENSAYO

| PROBETA Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VALOR MEDIO |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| SECCION BRUTA MEDIA (mm ²) | 58696 | 58645 | 58560 | 58830 | 58240 | 58743 | 58619 |
| CARGA (Kg) | 38430 | 40190 | 39850 | 37950 | 30740 | 35690 | 37142 |
| CARGA (N) | 376845 | 394103 | 390769 | 372138 | 301436 | 349976 | 364211 |
| RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm ²) | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 6,2 |
| COEFICIENTE DE VARIACION (%) | 9,3 | | | | | | |
| RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm ²) | 6,2 | | | | | | |
| FACTOR DE FORMA d | 1,2 | | | | | | |
| RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm ²) | 7,3 | | | | | | |

Fdo: Francisco Martínez Rubira
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez
Director del Laboratorio

OBSERVACIONES:

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.