



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella  
30500 Molina de Segura  
Tfno: 96882666 - 605912770

## INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA Nº	REVISIÓN Nº	SALIDA Nº: 13745	HOJA Nº: 1 DE 2
LSL-240017	00	FECHA SALIDA: 30/09/2024	N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

### DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: **LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.**

**LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).**

FECHA ENTRADA: 19/09/2024 ALB. Nº: 7475 (2/2) FECHA INICIO: 23/09/2024 FECHA FINAL: 27/09/2024

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO.

### DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: **NORMACER T-19.**  
USO PREVISTO: MARCADO CE.  
LOCALIZACION: ACOPIO FÁBRICA.  
PROCEDENCIA: FÁBRICA FORTUNA.

### ENSAYOS SOLICITADOS:

\* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

### DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

**PIEZA DE ARCILLA COCIDA/300\*180\*190-(T1)-(R2)/TIPO d/P-D2/R 12.0-(II)/ UNE-EN-771-1**



(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella  
30500 Molina de Segura  
Tfno: 96882666 - 605912770

## INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA Nº	REVISION Nº	SALIDA Nº: 13745	HOJA Nº: 2 DE 2
LSL-240017	00	FECHA SALIDA: 30/09/2024	N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

### RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

\* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

### DATOS DEL ENSAYO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA/300*180*190-(T1)-(R2)/TIPO d/P-D2/R 12.0-(II)/ UNE-EN-771-1
Nº DE PROBETAS ENSAYADAS:	6
METODO DE ACONDICIONAMIENTO:	SECADO AL AIRE
METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES:	REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS

### RESULTADOS DEL ENSAYO

PROBETA Nº	1	2	3	4	5	6	VALOR MEDIO
SECCION BRUTA MEDIA (mm <sup>2</sup> )	54000	54000	54000	54000	54000	54000	<b>54000</b>
CARGA (Kg)	73180	70550	68110	74190	70650	71850	<b>71422</b>
CARGA (N)	717603	691813	667887	727507	692794	704561	<b>700361</b>
RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm <sup>2</sup> )	13,3	12,8	12,4	13,5	12,8	13,0	<b>13,0</b>
COEFICIENTE DE VARIACION (%)	<b>3,0</b>						
RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm <sup>2</sup> )	<b>13,0</b>						
FACTOR DE FORMA d	<b>1,16</b>						
RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm <sup>2</sup> )	<b>15,0</b>						

Fdo: Francisco Martínez Rubira  
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez  
Director del Laboratorio

El responsable técnico declara que los ensayos se han realizado conforme a lo especificado en las normas que figuran en el informe.

### OBSERVACIONES:

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.