



C/Sol N°16-1. P.Ind. La Estrella  
30500 Molina de Segura  
Tfno: 968882666 – 605912770

## INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA N°

LSL-240015

REVISION N°

00

SALIDA N°: 13804

FECHA SALIDA: 22/04/2024

HOJA N°: 1 DE 2

N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y N° Registro CTE: MUR-L-003.

### DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.

LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).

FECHA ENTRADA: 12/02/2024 ALB. N°: 10863 (14/1) FECHA INICIO: 22/03/2024 FECHA FINAL: 19/04/2024

REALIZACION DEL MUESTREO: ENTREGADA EN LABORATORIO

### DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: TERMOPANAL TP-11.

USO PREVISTO: MARCADO CE.

LOCALIZACION: ENTREGADA EN LABORATORIO.

PROCEDENCIA: FABRICA FORTUNA.

### ENSAYOS SOLICITADOS:

\* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

### DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

**PIEZA DE ARCILLA COCIDA/300\*105\*190-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 15,0 (II) UNE-EN-771-1.**

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.



C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella  
30500 Molina de Segura  
Tfno: 968882666 – 605912770

## INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA Nº

LSL-240015

REVISION Nº

00

SALIDA Nº: 13804

FECHA SALIDA: 22/04/2024

HOJA Nº: 2 DE 2

N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

### RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

\* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

### DATOS DEL ENSAYO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA/300*105*190-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 15,0 (II) UNE-EN-771-1
Nº DE PROBETAS ENSAYADAS:	10
METODO DE ACONDICIONAMIENTO:	SECADO AL AIRE
METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES:	REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS

### RESULTADOS DEL ENSAYO

PROBETA Nº	1	2	3	4	5	6	VALOR MEDIO
SECCION BRUTA MEDIA (mm <sup>2</sup> )	32742	32849	32542	32849	32849	32742	<b>32762</b>
CARGA (Kg)	54730	54280	54740	55370	55110	54620	<b>54808</b>
CARGA (N)	536682	532270	536780	542958	540409	535604	<b>537451</b>
RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm <sup>2</sup> )	16,4	16,2	16,5	16,5	16,5	16,4	<b>16</b>
COEFICIENTE DE VARIACION (%)	<b>0,7</b>						
RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm <sup>2</sup> )	<b>16,4</b>						
FACTOR DE FORMA d	<b>1,3</b>						
RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm <sup>2</sup> )	<b>21,5</b>						

Fdo: Francisco Martínez Rubira  
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez  
Director del Laboratorio

El responsable técnico declara que los ensayos se han realizado conforme a lo especificado en las normas que figuran en el informe.

### OBSERVACIONES:

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.