



C/Sol N°16-1, P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 - 605912770

INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA N° LSL-250021	REVISIÓN N° 00	SALIDA N°: 15473 FECHA SALIDA: 14/10/2025	HOJA N°: 1 DE 2 EXP: 245/ 1
------------------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y N° Registro CTE: MUR-L-003.

DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: **LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.**

OBRA: **LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).**

FECHA ENTRADA: 17/09/2025 ALB. N°: 2752 FECHA INICIO: 22/09/2025 FECHA FINAL: 13/10/2025

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO.

DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: **LADRILLO PANCHITO ALIGERADO.**

USO PREVISTO: MARCADO CE.

LOCALIZACION: ACOPIO DE FABRICA.

PROCEDENCIA: FABRICA (FORTUNA).

ENSAYOS SOLICITADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

PIEZA DE ARCILLA COCIDA/240*120*85-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 5,0 (II)



C/Sol Nº16-1, P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 - 605912770

INFORME DE RESULTADOS			
REFERENCIA N° LSL-250021	REVISIÓN N° 00	SALIDA N°: 15473 FECHA SALIDA: 14/10/2025	HOJA N°: 2 DE 2 EXP: 245/ 1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y N° Registro CTE: MUR-L-003.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DATOS DEL ENSAYO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA/240*120*85-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 5,0 (II) UNE-EN-771-1
Nº DE PROBETAS ENSAYADAS:	10
METODO DE ACONDICIONAMIENTO:	SECADO AL AIRE
METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES:	REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS

RESULTADOS DEL ENSAYO

PROBETA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VALOR MEDIO
SECCION BRUTA MEDIA (mm ²)	28322	28679	28679	28560	28560	28441	28680	28441	28680	28441	28548
CARGA (Kg)	16950	13020	14462	14924	15620	16874	15885	16252	15842	16652	15648
CARGA (N)	166212	127674	141814	146345	153170	165466	155768	159367	155347	163290	153445
RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm ²)	5,9	4,5	4,9	5,1	5,4	5,8	5,4	5,6	5,4	5,7	5,4
COEFICIENTE DE VARIACION (%)	8,2										
RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm ²)	5,4										
FACTOR DE FORMA d	0,897										
RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm ²)	4,8										

Fdo: Francisco Martínez Rubira
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez
Director del Laboratorio

El responsable técnico declara que los ensayos se han realizado conforme a lo especificado en las normas que figuran en el informe.

OBSERVACIONES: ENSAYO SEMANAL

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.